

Sellador acrílico

Producto monocomponente ideal para el sellado y relleno de grietas. Esta compuesto por una combinación de carbonato de calcio, polímero acrílico y base acuosa. Esta última funciona como solvente evaporandose en el curado.

Ventajas


- Sin olor
- Buena flexibilidad
- Excelente adhesión
- Impermeable
- Puede ser lijado y pintado con pintura a base de agua
- Fácil aplicación
- Alta resistencia y durabilidad
- Apto para uso interior y exterior

Aplicaciones

- Utilizado para sellar materiales de construcción, metal, madera, PVC, zinc y aluminio
- Indicado para el sellado en sanitarios, relleno y sellado de fisuras y huecos en paredes
- También se utiliza en juntas de bajo movimiento en paredes, techos o premoldeado (generalmente interno)



Datos técnicos	
Base química	Acrílico
Contenido	280 ml/459g
Color	Blanco
Densidad (DIN 53479)	1,64 +/- 0,03g/cm ³
Tiempo de formación de piel (25°C y 50% HR)	15-60 min
Curado total (25°C y 50%HR)	2mm / 24hs
Encogimiento	29%
Resistencia a la rotura (ASTM D 412 C)	>0,1 Mpa
Elongación (ASTM D 412 C)	>100%
Temperatura de aplicación	-5°C a +35°C
Resistencia a la temperatura después de curado	-10°C a +80°C

Descripción	Contenido	Código	
Sellador acrílico	280 ml / 459 g	90892 162 001	1/6

Características de curado:

- Gran estabilidad después de curado
- Alta resistencia y durabilidad
- Buen poder de sellado
- Fácil aplicación
- Buena adherencia
- Apto para interior y exterior

Modo de uso:

- Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, aceites y grasas
- En el caso de la reparación de grietas las mismas deben abrirse con una herramienta adecuada para obtener un perfil en forma de "V"
- Aislar el área a ser sellada con cinta de enmascarar
- Corte la boquilla en un ángulo de 45°, el ancho deseado y enrósquela en el cartucho
- Coloque el cartucho en la pistola aplicadora y aplique en las superficies
- Realice el acabado necesario con el producto aún húmedo, usando una espátula
- Retire la cinta de enmascarar inmediatamente
- Para aplicar el producto en su presentación de 5kg se deben utilizar espátulas manuales. No hace falta ninguna máquina o herramienta especial
- Mantener continuamente la tapa del balde cerrada para evitar que el producto se seque
- Una vez aplicado, proteger del agua durante 8 horas

Restricciones de uso:

- No utilice el producto como adhesivo/sellador estructural
- No utilice el producto en contacto directo con líquido o en contacto con disolventes durante su proceso de curación
- No utilice el producto en aplicaciones sometidas a deformaciones físicas, o para el sellado de acuarios y depósitos de agua potable
- No resiste a los rayos UV
- No recomendable para el armado de aberturas

Productos relacionados

90891 001	Pistola para cartucho
90892 188 025	Espuma de PU monocomponente para pistola 750 ml
90715 66 059	Cutter 9mm con cuchillas de recambio
90992 040 048	Cinta de enmascarar 48mm x 50m
90714 663 354	Espátula Impacto Inox 75mm